



MŰSZAKI ADATLAP

Cikkszám: 2 07212

AQUAFIN®-CA

Szerelő ragasztó duzzadószalagokhoz és frissbeton vízszigetelő lemezhez

Jellemzők:	- Egykomponensű - Oldószer mentes - Nedves aljzatokra tapad - Időjárás-, öregedés- és UV-álló - Szilikon-mentes
------------	---

Alkalmazási területek:	Frissbeton vízszigetelő lemezek ragasztásához, mint például az AQUAFIN-WM12 és duzzadószalagokhoz (pl.: AQUAFIN-CJ4, AQUAFIN-CJ6).
------------------------	--

Műszaki adatok:	Alapanyag: polikarbon-észter Konzisztencia: pasztózus Szín: szürke Sűrűség: kb. 1,05 g/cm ³ Megengedhető teljes deformáció: max. 15% Hártyaképződés: azonnal nedvességálló Bedolgozási idő: kb. 30 perc Aljzat- / feldolgozási hőmérséklet: +5°C és +35°C között Hőállóság: -25°C és +95 °C között Visszaalakulási képesség: > 80% Térfogatváltozás: kb. 6%-ig
-----------------	---

Anyagszükséglet:	Kb. 8-10 folyóméter duzzadószalag ragasztásához elegendő egy tubus, a ragasztási vastagságtól és szélességtől függően.
------------------	--

Tárolás:	Fagymentes helyen, 12 hónapig az eredeti lezárt csomagolásban. A felbontott terméket minél hamarabb fel kell használni.
----------	---

Kiszerezés:	290 ml-es tubus.
-------------	------------------

Feldolgozás:	<u>AQUAFIN-WM12, frissbeton vízszigetelő lemezhez:</u> Az AQUAFIN-CA-t a szigetelő lemezek átfedésénél kell felhordani folytonosan, a következő lemezt frissen bele kell nyomni a ragasztóba. A betonozás leghamarabb a ragasztás után 8 órával történhet meg. <u>AQUAFIN-CJ3, AQUAFIN-CJ4, AQUAFIN-CJ6, duzzadó szalaghoz:</u> Az aljzat legyen hordképes, szilárd, egyenletes felületű, pórusaiban nyitott valamint üregektől, felületi sérülésektől és repedésektől mentes. A felületről minden tapadást gátló anyagot (pl.: por, szennyeződések, stb.) el kell távolítani. A felület lehet mattnedves, de vizes nem. A jó tapadóerőből fakadóan az AQUAFIN-CA az elhúzásnál szálát húz. Emiatt a tubuskinyomót hirtelen mozdulattal kell eltávolítani. A ragasztót folytonosan nyomjuk ki a felületre, majd nyomjuk bele a megfelelő duzzadószalagot. A ragasztás akkor megfelelő, ha a AQUAFIN-CA kismértékben kitüremkedik a duzzadószalag alól. A betonozás leghamarabb 8 óra múlva folytatódhat.
--------------	--

Fontos megjegyzések:	- A nem kezelendő felületeket a ragasztó hatásaitól védeni kell. - Kérjük, vegye figyelembe a duzzadószalagok műszaki adatlapját. - Olyan célokra történő alkalmazás, amelyet ez a műszaki adatlap egyértelműen nem tartalmaz, csak a műszaki osztályunk írásbeli hozzájárulását követően lehetséges.
----------------------	---

Kérjük, vegye figyelembe az érvényes EG-biztonságtechnikai adatlapot!

GISCODE: RU3

A vásárló jogait termékeink minőségével kapcsolatban az „Értékesítési és szállítási feltételek” dokumentumunk tartalmazza. Az ebben a dokumentumban leírt applikációkon túlhaladó követelmények esetén szolgálatukra áll a műszaki, tanácsadó szolgálatunk. Valamennyi átadott javaslat érvényességének feltétele a jogerős írásbeli igazolás kiadása. A termékleírás nem menti fel a felhasználót a tudatos tevékenységtől. Kétségek esetén próbálja ki a terméket próbafelületeken. Ennek a változatnak a kiadásával ennek a dokumentumnak az összes eddigi változata érvényét veszti.