

**MŰSZAKI ADATLAP****ASOCRET- BM****Cikkszám: 2 05518****Furat- és hézagkitöltő habarcs**

|                   |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jellemzők:</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Gyári szárazhabarcs;</li><li>- Kiváló folyási jellemzők;</li><li>- Zsugorodásmentesen köt;</li><li>- Kapillárisan erősen nedvszívó;</li><li>- Beltérben és kültérben egyaránt alkalmazható.</li></ul> |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Alkalmazási területek:</b> | Az ASOCRET-BM falazatok üregeinek kitöltésére alkalmazható, különösen későbbi injektálással történő vízszintes vízzárás kialakításakor. Az <a href="#">AQUAFIN-F</a> injektálása után a furatokat ASOCRET-BM-mel kell kitölteni.<br>A hézagok kitöltése kivitelezhető gravitációs úton, vagy injektálással. |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                        |                           |                                                                                           |
|------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Műszaki adatok:</b> | Alapanyag:                | mész/cement;                                                                              |
|                        | Szín:                     | szürke;                                                                                   |
|                        | Térfogatsűrűség:          | 0,9 kg/dm <sup>3</sup> ;                                                                  |
|                        | Anyagsűrűség:             | 2,0 kg/dm <sup>3</sup> ;                                                                  |
|                        | Roskadás:                 | 30 cm;                                                                                    |
|                        | Feldolgozási idő:         | 1 óra +20°C mellett;                                                                      |
|                        | Anyagszükséglet:          | 1,4 kg / liter;                                                                           |
|                        | Feldolgozási hőmérséklet: | +5°C és +30°C között;                                                                     |
|                        | Szilárdság:               | 1 nap: 4 N/mm <sup>2</sup><br>7 nap: 10 N/mm <sup>2</sup><br>28 nap: 15 N/mm <sup>2</sup> |

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| <b>Kiszerelés:</b> | 25 kg-os zsák. |
|--------------------|----------------|

|                 |                                                                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tárolás:</b> | Száraz helyen 12 hónapig. A felbontott csomagokat rövid időn belül fel kell használni. |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

|                             |                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aljzat előkészítése:</b> | A feltöltésre váró aljzat nem tartalmazhat gipszet. A furatokból el kell távolítani a fúrásból származó port. |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A termékek előkészítése és alkalmazása:</b> | Az ASOCRET-BM alapanyagot ivóvízzel egy tiszta keverőedényben csomómentességgig kell keverni (kb. 8 l víz : 25 kg ASOCRET-BM). Az ASOCRET-BM habarcsot be kell tölteni a furatokba gravitációs úton, vagy megfelelő injektáló eljárással. Injektálással történő vízszintes vízzárás kialakításakor furatokat kell készíteni, kitölteni, majd a kitöltött furatokat 16-24 óra elteltével újra ki kell fúrni és újra injektálni. |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fontos megjegyzések:</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- A nem kezelendő felületeket óvjuk az ASOCRET-BM hatásától.</li><li>- Kérjük, vegye figyelembe az érvényes EC anyagokra vonatkozó biztonsági adatlapjait (MSDS).</li><li>- Olyan célokra történő alkalmazás, amelyet ez a műszaki adatlap egyértelműen nem tartalmaz, csak a műszaki osztályunk írásbeli hozzájárulását követően lehetséges.</li></ul> |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**GISCODE: ZP1**