



MŰSZAKI ADATLAP

ASOCRET BS2

Cementtel kötött beton spatulyázó massa

Cikkszám: 205506

Tulajdonságok:

- Műanyaggal javított, csekély feszültséggel rendelkező száraz habarcs.
- Alkalmazható kültéren és beltéren korróziót támogató anyagok nélkül.
- Az alakítható, paszta állagú, szilárd habarcs jól feldolgozható.

Alkalmazási terület:

- Fűgák lezárásához.
- Látható betonelemből, előre-gyártott betonelemekből készített fal és födémfelületek javításához és bevonásához.
- Beton-javítási munkákat követően fedő spatulyázáshoz.
- Szigeteléssel ellátott és/vagy lapokkal burkolt egyenetlen falfelületen (például úszómedencékben) kiegyenlítő bevonatként. Egy munkaműveletben legfeljebb 10mm-es rétegben hordható fel.
- Falakhoz és födémekhez, beltéren és kültéren egyaránt.

Műszaki adatok:

Alapanyag: cementtel kötött habarcs.

Szín: szürke.

Fajsúly: 1,3kg/dm³.

Felhasználás: körülbelül 1,5kg/m²/négyzetméter, 1mm-es rétegvastagságban.

Szállítás: 25kg-os papírszakokban, 6kg-os zacskókban. .

Eltarthatóság: száraz helyen 6 hónap, a felbontott csomagolást gondosan le kell zárni és rövid időn belül fel kell használni.

Alap:

- A benedvesített alap szilárd, portól, szennyeződéstől, taszító anyagoktól mentes legyen.
- A laza szegélyzónákat a szilárd magig el kell távolítani.
- Az erősen nedvszívó alapokat ASO-Unigrund alapozóval kell kezelni (vízzel 1 : 4 arányban hígítva).

Feldolgozás:

Tiszta keverő-edénybe tiszta vízzel kell önteni és erőteljes keverés mellett annyi száraz spatulyázó anyagot kell hozzáadni, amíg csomómentes, stabil, alakítható, paszta állagú spatulyázó massa nem alakul ki. 25kg ASOCRET-BS2 anyaghoz körülbelül 5,75 liter víz szükséges. A habarcsot +18°C +20°C hőmérsékleten körülbelül 30 percig lehet felhordani, egy munkaműveletben legfeljebb 10mm rétegvastagságig vihető fel spatulyázó massa. 10mm-es rétegvastagságtól az ASOCRET-BS2 habarcsot körülbelül 30% 0-4mm-es szemcsézettségű mosott homokot kell hozzáadni. A további feldolgozás, mint például a filcelés vagy az utósimítás körülbelül 30 perc eltelté után lehetséges. A magasabb hőmérséklet lerövidítő, az alacsonyabb hőmérséklet meghosszabbítja a feldolgozhatósági és a megszilárdulási időt. Az ASOCRET-BS2 +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten dolgozható fel. Megfelelő intézkedésekkel, például többszöri vizes permetezéssel, illetve letakarással kell védeni a spatulyázó masszát a magas hőmérséklet, vagy a szél okozta túl korai megszilárdulás ellen.



MŰSZAKI ADATLAP

Tudnivalók:

- A nem kezelt felületeket védeni kell az ASOCRET-BS2 hatásával szemben.
- Nagyon vékony spatulázás esetében a túl gyors vízelvonás (kiegés) ellensúlyozásához a készítési vizet ASOPLAST-MZ anyaggal lehet javítani.
- A termék a veszélyes anyagokról szóló rendelet értelmében "maró" hatásúként besorolt.
- Be kell tartani az érvényes EU biztonság-technika adatlap előírásait.

A TRGS 613 szerint kromátban szegény anyag.

GISCODE: ZP 1