

**MŰSZAKI ADATLAP****ASO®-Erősítőháló**

(ASO-Verstärkungseinlage)

Cikkszám: 2 05023**Tulajdonságok:**

- Magas szakítószilárdságú, üvegszál erősítésű háló
- Ellenálló a talajban előforduló összes káros anyaggal szemben
- Könnyű bedolgozás, egyszerű kezelés

Alkalmazási területek:

Az ASO-Erősítőháló a COMBIDIC és COMBIFLEX bitumenes bevonatszigetelések rendszerkomponense. Alkalmazása a DIN 18195-6. alapján akkor szükséges, ha a vízszigetelés méretezése víznyomás, vagy torlódó víz ellen történik.

Ezen felül alkalmazható a szalag geometriájú szigeteléseknél (pl.: alaptest – felmenő falazat találkozásánál) az AQUAFIN-RS300-ba beépítve.

Műszaki adatok:

Szín:	natúr fehér;
Rácsméret:	2,5 x 2,5 mm;
Shakítószilárdság DIN 53857/2 alapján:	kb. 1000 N/5 cm;
Tömeg:	kb. 80 g/m ² ;
Anyagszükséglet:	kb. 1,1 m ² /m ² ;

Tárolás:

Szárak, hűvös helyen, napsugárzástól és időjárástól védve 24 hónapig.

Kiszereles:

1 m x 25 m (szé. x hossz.)
1 m x 100 m (szé. x hossz.)

Feldolgozás:

Az ASO-Erősítőhálót első lépésként szabjuk le a megfelelő hosszúságúra és helyezzük rá az első réteg friss COMBIFLEX vagy COMBIDIC szigetelésre. A beépítést kb. 10 cm átlapolással végezzük. Feldolgozás közben ügyeljünk arra, hogy az erősítés gyűrődésmentes maradjon. A második réteg szigetelés felhordása akkor történhet, ha az első réteg már nem sérül a bedolgozás következtében. Szalag geometriájú szigetelésnél az AQUAFIN-RS300-at erősítsük meg egy kb. 30 cm szélességűre levágott ASO-Erősítőháló beágyazásával.

Megjegyzések:

- Az ASO-Erősítőháló a COMBIFLEX-C2/S, COMBIFLEX-EL, COMBIFLEX-C2/P, COMBIDIC-1K, COMBIDIC-2K-CLASSIC és a COMBIDIC-2K-PREMIUM rendszerkomponense DIN 18195-6 szerinti nedvességterhelés esetén.
- Az ASO-Erősítőháló nem ragasztható és nem dolgozható felül oldószerek tartalmú anyagokkal.
- Hosszú tárolás esetén a szakítószilárdság értéke csökkenhet.

Kérjük betartani az érvényes EU biztonsági adatlapban előírtakat