



MŰSZAKI ADATLAP

ASO®-UNIGRUND-K

Cikkszám: 2 05535

Alapozó koncentrátum

1

Tulajdonságok:

- gyorsan száradó
- univerzálisan alkalmazható
- víz- és alkáli-álló
- oldószermentes
- alacsony felhasználás, koncentrátum

Alkalmazási területek:

- Az ASO-Unigrund-K csökkenti az aljzat nedvszívó képességét, megköti a felületi port, aljzatszilárdító hatású és megakadályozza a rákerülő réteg túlságosan gyors kiszáradását. Ezen kívül megnöveli a feldolgozási időtartamot, és csökkenti a zsugorodásból adódó repedésképződés veszélyét.
- Az ASO-Unigrund-K a nedvszívó képességgel rendelkező és porló aljzatok, mint pl. gipsztartalmú építőanyagok (vakolatok, esztrichek, lapburkolatok), azbesztcement, beton és téglafal megerősítésére és nedvességtaszító alapozására használatos.
 - Alkalmas továbbá tapadóhídként vízszigetelő bevonatoknál (mint pl. [SANIFLEX](#), [AQUAFIN-2K/M](#)),
 - aljzatkiegyenlítő rétegekhez ([SOLOPLAN-30-Plus](#)) és festékekhez,
 - valamint [CARO-FK-FLEX](#), [LIGHTFLEX](#), [SOLOFLEX Weiß](#), [UNIFIX](#) lapburkolatragasztókhoz.
- Külső felületeken is alkalmazható.
- Az ASO-Unigrund-K a GEV-EMICODE besorolás alapján „nagyon emisszió-szegény”, alkalmazható beltérben

Műszaki adatok:

Alapanyag:	akrilát-diszperzió;
Feldolgozási hőmérséklet:	+5 °C-tól +30 °C-ig;
Sűrűség:	1,0 g/cm ³ ;
Tisztítás:	friss állapotban vízzel;
Anyagszükséglet:	30-80 g/m ²
Kiszerezés:	1 – 5 – 25 kg-os kannákban

Tárolás:

Fagytól védve 15 hónapig az eredeti bontatlan csomagolásban

Kiszerezés:

Az aljzat legyen sima, tiszta, hordképes, száraz és régi festékrétegektől és olajszenyveződéstől mentes

Feldolgozás:

Az ASO-Unigrund-K a fogadófelület állapotától és annak nedvszívó képességétől függően 1:3 - 1:6 arányban vízzel hígítandó. A felhordás ecsettel vagy kefével történjen, de erre alkalmas szórókészülékkel is felvihető. További rétegek kialakítása csak az ASO-Unigrund teljes kiszáradása után lehetséges.

Kérjük betartani az érvényes EU biztonsági adatlapban előírtakat