



MŰSZAKI ADATLAP

ASOLIN-SFC45

Cikkszám: 2 01247

Hidrofobizáló homlokzati impregnáló krém

- Tulajdonságok:**
- használatra kész
 - nagyon jó víztaszító hatás
 - páraáteresztő
 - optimális behatolási képesség
 - ragadósság nélküli száradás
 - szórható, hengerelhető, spatulázható
 - az agresszív anyagokkal szembeni ellenállóképességet növeli
 - magasfokú ellenállás fagy és jégmennyiség ellen
 - különösen tiszta és közel teljesen veszteségmentes alkalmazás

Alkalmazási területek:

Az ASOLIN-SFC45 függőleges, nagy hajlásszögű ferde, valamint mennyezeti felületek víztaszító impregnálására alkalmas, nedvszívó téglá, klinker, természetes kő, mészhomokkő, ásványi vakolat és beton aljzatokon. Vízszintes járófelületek impregnálására nem ajánljuk. Az anyag a megfelelő fogadóaljzat anyagában térhálósodik, egy víztaszító belső záróréteget létrehozva.

Műszaki adatok:

Alapanyag:	szilán-krém
Szín:	ó-fehér, kiszáradás után átlátszó
Állag:	krémes
Sűrűség:	0,80 kg/liter;
Felhasználás:	kb 0,1 – 0,2 liter/m ² , aljzattól függően
Feldolgozási/ aljazathőmérséklet:	+ 5 °C - +35 °C között
Tisztítás:	friss állapotban vízzel
Kiszerelés:	2,5-, 10- és 20-literes vödör;
Tárolás:	fagymentes helyen 6 hónapig az eredeti zárt csomagolásban. A megkezdett csomagokat azonnal fel kell használni.

Aljzat:

Az impregnálandó aljzatnak teherbírónak, száraznak, nyitott pórusúnak, tisztának, és elválasztó anyagoktól, mint pl. olajtól, zsírtól, mohától, algáktól vagy egyéb szennyeződésektől mentesnek kell lennie. Minden esetben szakszerű aljzatvizsgálat és előkészítés szükséges. Biztosítani kell, hogy a hidrofobizált zóna mögé ne juthasson víz és abban oldott anyagok.

Feldolgozás

Az ASOLIN-SFC45-öt megfelelő szórógéppel (pl. airless), ecsettel vagy rövidszőrű hengerrel visszük fel. Az anyagot egyenletes, fehér filmként kell felhordani a kívánt rétegvastagságban. Az anyag behatol az aljzatba, és kb. 10-30 percig marad látható, ez idő alatt átlátszó gélle változik. Egy-két óra eltelhet addig, míg a folyamat teljesen végbemegy, mely időtartam az időjárástól is függ. Az ASOLIN-SFC45 – az impregnálandó aljzattól függően – kisebb-nagyobb mértékben színmélyítő hatású, mely lehet átmeneti vagy tartós. Ajánljuk, végezzen előzetes próbát a felületen.

Fontos megjegyzések:

- A nem kezelendő felületeket óvja meg az ASOLIN-SFC45 hatásaitól!
- Hidrofobizáló anyaggal előzetesen már kezelt felületeken mindenképpen végezzen előzetes próbát, hogy kizárható legyen az eltérő hidrofobizáló anyagok kereszt-reakciója.
- A határoló felületeket és épületrészeket, melyek érintkezése az anyaggal kerülendő - mint pl. ablakok, ajtók, üvegfelületek, valamint növények - megfelelően takarni, védeni kell.
- Esős időben ne alkalmazza.

Kérjük, vegye figyelembe az érvényben lévő EG-biztonságtechnikai adatlapot.