



MŰSZAKI ADATLAP

REMISIL

Cikkszám: 4 06410

Takarékos és oldószermentes betonimpregnáló szer EN1504-2 szerint

1

Tulajdonságok:

- A REMISIL polimer bázisú betonimpregnáló szer.
- A betonelemek környezeti hatásokkal szembeni ellenállását REMISIL-lel végzett kezeléssel lényegesen javítani lehet. A folyadékok illetve a szennyeződések nehezen tudnak behatolni a kezelt anyagba.
- A REMISIL selyemfényű nedves effektust hoz létre a kezelt felületen. A szennyeződések könnyebb eltávolítani.

Alkalmazási területek:

- A REMISIL speciálisan beton elemeken történő alkalmazás céljára van kialakítva statikusan nem terhelt környezetben (pl. térkő és szegélykövek, járólapok és látszóbeton felületek). A felületnek nedvszívónak kell lennie. Polírozott aljzatokon és nem nedvszívó aljzatokon nem alkalmazható.
- A REMISIL-lel tartósan védeni lehet mind az új, mind pedig a régebbi beton elemeket az időjárás hatásától.
- Alkalmazható továbbá cementes habarccsal frissen javított felületek kivirágzás-hajlandóságának csökkentésére. A REMISIL-t 12-14 órával a habarcs kikeményedése után vigye fel a teljes felületre vékony rétegben egyenletesen, az alább részletezett utasítások figyelembevételével.

Műszaki adatok:

Szín:	tejszerű;
Konzisztencia:	folyékony;
Sűrűség:	1,0 g/cm ³ ;
Feldolgozási hőmérséklet:	+5°C és +25°C között;
Anyagszükséglet:	kb. 80 - 140 ml/m ² ;
Száradási idő:	1 óra (+20°C és száraz aljzat mellett);
Terhelhető:	24 óra múlva.

Tárolás:

12 hónapig a lezárt eredeti csomagolásban. Fagy, erős napsugárzás és szennyeződések ellen védeni kell.

Kiszerezés:

1 l, 5 l, 25 l csomagolás.

Feldolgozás:

A REMISIL-t felhasználásra készen szállítjuk. Ecsettel vagy alkalmas nyomásos szóróberendezéssel egyenletesen kell felhordani a kezelendő felületre. Feldolgozás közben feltétlenül kerülni kell a tócsaképződést! A kezelendő alapot gondosan meg kell tisztítani a szennyeződéstől, portól, valamint mohától/algáktól és minden fajtaidegen festéktől. Erre a ASO-R005-t, nagy hatékonyságú, biológiailag gyorsan lebomló szerves sav alapú kőtisztító anyagunkat ajánljuk. Az aljzat a REMISIL felhordása előtt már csak maximum matt-nedves lehet. A REMISIL így friss betonfelületre is felhordható. Az intenzív napsugárzást, valamint az esőt a feldolgozás alatt ill. a feldolgozás után 3 óráig el kell kerülni!

Speciális útmutatások:

- Nagynyomású tisztítóberendezés alkalmazása előtt feltétlenül meg kell határozni a termék hatását egy nem feltűnő helyen.
- A tócsaképződést, a többszöri ill. vastag felhordást el kell kerülni.
- Intenzív napsugárzástól védeni kell a feldolgozás közben és utána három óráig
- Gumi távtartók használata kerülendő
- Előzetes próbafelület kezelése ajánlott!

Engedély:

Felületvédelmi termék EN 1504-2, 1.2 szerint – anyagbehatolás elleni védelem.

Biztonsági előírások

Lásd EK-biztonsági adatlap.

A vásárló jogait termékeink minőségével kapcsolatban az „Értékesítési és szállítási feltételek” dokumentumunk tartalmazza. Az ebben a dokumentumban leírt applikációkon túlhaladó követelmények esetén szolgálatukra áll a műszaki, tanácsadó szolgálatunk. Valamennyi átadott javaslat érvényességének feltétele a jogerős írásbeli igazolás kiadása. A termékleírás nem menti fel a felhasználót a tudatos tevékenységtől. Kétségek esetén próbálja ki a terméket próbafelületeken. Ennek a változatnak a kiadásával ennek a dokumentumnak az összes eddigi változata érvényét veszti.