



MŰSZAKI ADATLAP

ASO® -Unigrund-S

Cikkszám: 2 04201

Speciális gyorsalpozó

Tulajdonságok:

- Felhasználásra kész;
- Oldószermentes;
- Gyorsan szárad;
- Nedvszívó és nem nedvszívó felületekre egyaránt alkalmazható
- Kül- és beltérre
- Alacsony károsanyag kibocsátás



SCHOMBURG GmbH & Co. KG Aquafinstraße 2-8 D-32760 Detmold 18 2 04990 SANIFLEX-EU Vizes helyiségek vízszigetelése fal és padló felületen	
0799-CPR-150	
ETA-17/0469 ETAG 022-1	
Viselkedés tűz esetén:	E
Veszélyes anyagok kibocsátása: Lásd. bizt. adatlap	
Páraáteresztő képesség:	ASO-UNIGRUND-D-vel, S _d ≈ 44 m ASO-UNIGRUND-GE/K-val, S _d ≈ 9 m ASO-UNIGRUND-S-sel, S _d ≈ 6,8 m
Vízszűrő EN 13967 alapján:	vízszűrő
Repedésáthidaló képesség:	1. kategória: 0,4 mm
Tapadószilárdság:	≥ 0,5 Mpa
Hézagáthidaló képesség:	2. kategória: vízszűrő
Vízszűrő csőáttöréseknél:	2. kategória: vízszűrő
Vízállóság:	2. kategória: ≥ 0,5 Mpa
Hőállóság:	2. kategória: hőálló
Ellenállás alkáli anyagokkal szemben:	2. kategória: ellenálló
Feldolgozhatóság:	alkalmazható
Vastagság:	min. 0,5 mm

Alkalmazási területek:

Az ASO-UNIGRUND-S felületalpozó nedvszívó és kevésbé nedvszívó felületekre felhordva tapadóhidat képez a meglévő burkolat és az alapozás után felhordott cementbázisú vagy diszperziós kötésű vékonyágyas és közepes vastagságú ágyazóhabarcsba rakott lapburkolat között. Ezen felül alkalmas tapadóhídként meglévő megtisztított, öreg, teherbíró lapburkolatra felhordott max. 20 mm vastagságú [SOLOPLAN-30-PLUS](#) vagy ASO-NM15 aljzatkiegénylítő réteg közé.

Az ASO-UNIGRUND-S alapozó csökkenti a fogadófelület nedvszívó képességét és megvédi a nedvességre érzékeny felületeket a ragasztóanyagból származó nedvességátvitel ellen.

Az alapozó a következő felületekre hordható fel: meglévő lapburkolat, hidraulikusan kötő cement, mészcement, gipszvakolatok, gipszrost lap, gipszkarton, téglaszerkezet, pórusbeton, mészkő, cementesesztrich, kalciumszulfát esztrich, öntött aszfalt, aljzatkiegénylítők, természetes kő, acél, üveg.

Az ASO-UNIGRUND-S alkalmazható beltérben az AgBB értékelése (építési termékek egészségügyi vizsgálatának bizottsága), a belga királyi rendelet (C-2014/24239) és a francia VOC-rendelet alapján. Az ASO-UNIGRUND-S a GEV-EMICODE alapján nagyon alacsony kibocsátással rendelkezik, ami az épületek DGNB, LEED, BREEAM vagy HQE tanúsításakor pozitív tényezőként vehető figyelembe. DGNB alapján „ENV 1.2. Lokális környezetre gyakorolt kockázati tényező” (legmagasabb minőségi osztály 4, 7. és 8. sorok).

A termék a SANIFLEX-EU rendszer eleme ETAG 022 – 1. rész alapján.

Műszaki adatok:

Alapanyag:	sztírol-butadién;
Szín:	rózsaszín-ibolya;
Sűrűség:	kb. 1,33 g/cm ³ ;
Tanúsítvány:	Az ETA-17/0469 rendszerkomponense;
Feldolgozási és aljzat hőmérséklete:	+5 °C-tól +25 °C-ig;
Hőállóság:	-20 °C-tól +80 °C-ig;
Anyagszükséglet:	kb. 50 – 100 g/m ² az aljzat nedvszívó képességének függvényében.

Kiszerezés:

1 kg; 5 kg

Burkolhatóság:	Nem nedvszívó felületek esetében teljes száradás után (kb. 45 perc +15°C hőmérséklet esetén), nedvszívó felületek esetén az alapozó felületi száradása után burkolható.
Eszközök tisztítása:	Friss állapotban vízzel, a megszáradt alapozó ASO-R001 tisztítószerrel távolítható el.
Tárolás:	Fagymentes, száraz, hűvös helyen min. 12 hónapig az eredeti, zárt csomagolásban. A felbontott kiszerezést a lehető leghamarabb fel kell használni.
Aljzat:	Az aljzat legyen száraz, teherbíró, megfelelően egyenletes, átmenő repedésektől mentes, elválasztószerektől pl. olajtól, festéktől, szinterrétegtől és laza részekről mentes. A kalciumszulfát esztrich aljzatokat előzetesen fel kell csiszolni, portalanítani, majd az alapozóval kezelni kell. Instabil vagy tapadáscsökkentő anyaggal (pl. régi ragasztóréteg, simítórétegek maradványai) rendelkező felületeket el kell távolítani pl. kefével, csiszolással, marással vagy szemcseszórással. A fogadófelület megengedhető legnagyobb nedvességtartalma: - cement esztrich esetén 2,0 CM% (teherelosztó réteg vagy úsztatott esztrich esetén) - padlófűtés nélküli kalciumszulfát esztrich esetén 0,5 CM% - padlófűtéssel ellátott kalciumszulfát esztrich esetén 0,3 CM% - gipszkötésű vakolat esetén 1,0 CM%
Feldolgozás:	Az alapozót felhasználás előtt gondosan fel kell keverni. Az ASO-UNIGRUND-S alapozót ezután vigyük fel a felületre egyenletesen és vékonyan keresztirányú hengerléssel egy szivacs- vagy velúr hengerrel. Kevésbé nedvszívó felületeket pl. régi lapburkolatot hígítás nélkül, nedvszívó felületeket viszont 1:1 arányú vízzel hígított alapozóval kezeljük. Kevésbé nedvszívó felületeken a további munkálatok csak akkor folytatódhatnak, ha az alapozó teljesen megszáradt. A száradási idő kb. 45 perc. Nedvszívó felületeken alkalmazva a további munkálatok szinte azonnal, az alapozó felszínének átszáradását követően (kb. 15 perc) folytatódhatnak. A megszáradt felület rózsaszínes, áttetsző, homokszínű. Kültéri használat esetén óvjuk az alapozó felületét pl. kültéren is alkalmazható kenhető cementbázisú vízszigeteléssel (pl. AQUAFIN-2K/M-PLUS).
Fontos megjegyzések:	- A nem kezelendő felületeket óvjuk az alapozó hatásától. - A szórógépet használat után azonnal tiszta vízzel át kell mosni. - Olyan célokra történő alkalmazás, amelyet ez a műszaki adatlap egyértelműen nem tartalmaz, csak a műszaki osztályunk írásbeli hozzájárulását követően lehetséges.

Kérjük tartsák be az ES érvényes biztonsági adatlap előírásait!

GISCODE: D1

A vásárló jogait termékeink minőségével kapcsolatban az „Értékesítési és szállítási feltételek” dokumentumunk tartalmazza. Az ebben a dokumentumban leírt applikációkon túlhaladó követelmények esetén szolgálatukra áll a műszaki, tanácsadó szolgálatunk. Valamennyi átadott javaslat érvényességének feltétele a jogerős írásbeli igazolás kiadása. A termék-leírás nem menti fel a felhasználót a tudatos tevékenységtől. Kétségek esetén próbálja ki a terméket próbafelületeken. Ennek a változatnak a kiadásával ennek a dokumentumnak az összes eddigi változata érvényét veszti.