



MŰSZAKI ADATLAP

ASO®-Fugenbreit

Cikkszám: 4261

Cementkötésű, hidraulikusan keményedő fugázó habarcs

Tulajdonságok:

Könnyen feldolgozható, légáteresztő, víz és fagyálló. Repedésmentesen keményedik. 5-20mm széles fugákhoz beltérben, kültérben és víz alatt alkalmazható.

Felhasználási területek:

Finomszemcsék kő, kőagyaglapok, égetett csempék, kőszegélylapok kifugázásához, fürdők, zuhanyzók és lakóhelyiségek burkolatai, padlóklínkerei kifugázásához, valamint teraszok, erkélyek, loggiák valamint homlokzatokhoz uszodákban, ipari létesítményekben, műhelyekben, de öntött. és padlófűtés esztrichekre is alkalmazható

Műszaki adatok:

Bázis: homok/cement (műanyaggal javítva)

Szín: szürke

Feldolg. hőmérséklet: +0C-tól +250C-ig

Feldolgozási idő: kb. 2 óra

Szállítási forma: 25kg-os zsák

Anyagszükséglet: a fugák szélessége és mélységétől függően: kb. 1,5 2,5kg/m²,

Tárolás: száraz helyiségekben. Felnyitott göngyölegeket jól lezárni és rövid időn belül felhasználni.

Veszélyes anyagot nem tartalmaz, vízre sem veszélyes.

Alapfelület:

A csempézett, lapokkal fedett alapfelületek tiszták legyenek. A fugákat lehetőleg hamarosan a felrakás után lapvastagságra ki kell kaparni. Erősen nedvszívó alapfelületeket a kifugázás előtt meg kell nedvesíteni.

Feldolgozás:

Tiszta vizet önteni a keverőedénybe, beleszórni az ASO-Fugenbreit-et és iszapszerű, csomómentes habarccsá keverni. Lassan járó keverőt használjunk.

Keverési arány: 5,5l víz. 25,0kg por

1,0l víz. 4,6kg por

Fal kifugázásánál a víz arányát redukálni kell.

A fugázóhabarcsot gumitolókéval, vagy szivacsos deszkalappal tömören és erősen behordani a fugákba és átlósan a fugához simítani. Száraz ASO-Fugenbreit-tel utána szórni, hagyni kicsit beszívódni, és újra lesimítani. Nedves szivacs. csal utána törölni. A végső tisztítást kvarchomokszórással lényegesen megkönnyíthetjük. Vigyázni kell a karcolás érzékeny csempénél

Fontos figyelmeztetés:

Csak +50C és +250C közötti hőmérsékleten szabad feldolgozni, és védeni kell a túl gyors kiszáradástól. Tűző napon ne dolgozzuk fel. A hajlításszilárdság, a tapadós javítása, valamint a víztaszító tulajdonságok



MŰSZAKI ADATLAP

javítása érdekében ASO-Fugenplus-szal finomítani lehet. Fugenplus-t a keverővízbe kell adagolni (1 l Fugenplus 4 l vízre).

Az ASO-Fugenberek cementet tartalmaz, a vízzel alkalikusan reagál, így hosszabb idejű bőrérítkezés esetén ingerhatásokat okozhat. Ha szembe vagy nyálkahártyára kerül, bő vízzel le kell mosni. Szükség esetén keressük fel az orvost.