

**MŰSZAKI ADATLAP****Cikkszám: 406420****REMISIL-CI****Oldószermentes betonimpregnáló szer****Tulajdonságai:**

A REMISIL-CI polimer bázisú betonimpregnáló szer.
A betonelemek környezeti hatásokkal szembeni ellenállását REMISIL-CI-vel végzett kezeléssel lényegesen lehet javítani, ezáltal a folyadékok illetve a szennyeződések nehezen, vagy egyáltalán nem tudnak behatolni a kezelt anyagba. A szennyeződéseket könnyebb eltávolítani. A REMISIL-CI nem hoz létre fényes effektust a kezelt felületen, valamint nincs színelújító hatása.

**Alkalmazási
területek:**

A REMISIL-CI speciálisan beton elemeken történő alkalmazás céljára fejlesztették ki (pl. térkő és szegélykövek, járólapok és látszóbeton felületek, pl. homlokzatok). Különösen alkalmas kikeményedett és nedvszívó felületekre. Csiszolt és polírozott aljzatokon – mintafelület készítése és kiértékelése alapján - alkalmazható.
A REMISIL-CI -vel tartósan védeni lehet mind az új, mind pedig a régebbi beton elemeket az időjárás hatásától.

Műszaki adatok:

Szín:	tejszerű
Konzisztencia:	folyékony
Sűrűség:	1,0 g/cm ³
Kiszerezés:	1 – 5 kg-os csomagolások
Anyagszükséglet:	kb.150 - 250 ml/m² → 1 lit = 4 – 6,7 m²
Száradási idő:	20 perc (20° C és száraz aljzat mellett)
Terhelhető:	24 óra múlva

Tárolás:

12 hónapig a lezárt eredeti csomagolásban. Fagy, erős napsugárzás és szennyeződések ellen védeni kell.

Felhasználás:

A REMISIL-CI-t felhasználásra készen szállítjuk. Ecsettel vagy alkalmas nyomásos szóróberendezéssel egyenletesen kell felhordani a kezelendő felületre. Feldolgozás közben feltétlenül kerülni kell a tócsaképződést! A kezelendő alapot gondosan meg kell tisztítani a szennyeződéstől, portól, valamint mohától/algáktól és minden fajtaidegen festéktől. Erre a REINIT-R-t, nagy hatékonyságú, biológiailag gyorsan lebomló szerves sav alapú kőtisztító anyagunkat ajánljuk. Az aljzat a REMISIL-CI felhordása előtt már csak maximum matt-nedves lehet. A REMISIL-CI így friss betonfelületre is felhordható. Az intenzív napsugárzást, valamint az esőt a feldolgozás alatt ill. a feldolgozás után 3 óráig el kell kerülni!

**Fontos
megjegyzések:**

- Nagynyomású tisztítóberendezés alkalmazása előtt feltétlenül meg kell határozni a termék hatását egy nem feltűnő helyen.
- A tócsaképződést, a többszöri ill. vastag felhordást el kell kerülni.
- Intenzív napsugárzástól védeni kell a feldolgozás közben és utána három óráig.
- Gumi távtartók használata kerülendő.
- Előzetes próbafelület kezelése ajánlott!
- Olyan célokra történő alkalmazás, amelyet ez a műszaki adatlap egyértelműen nem tartalmaz, csak a műszaki osztályunk írásbeli hozzájárulását követően lehetséges.

Kérjük, hogy vegye figyelembe az érvényes EK biztonságtechnikai adatlapot!