

**MŰSZAKI ADATLAP****Cikkszám: 4 06430****REMISIL-HE****Olajtaszító betonimpregnáló szer**

Tulajdonságai:	A REMISIL-HE polimer bázisú, oldószermentes betonimpregnáló szer. A betonelemek környezeti hatásokkal szembeni ellenállását REMISIL-HE-vel végzett kezeléssel lényegesen javítani lehet. A folyadékok, különösen az olajok, az impregnálás felületén maradnak, nem hatolnak be a betonba, és megfelelő anyagokkal (cellulóz, homok) a felületről eltávolíthatóak. A REMISIL-HE nem hoz létre fényes effektust a kezelt felületen, valamint nincs színelűjítő hatása.		
Alkalmazási területek:	A REMISIL-HE speciálisan beton elemeken történő alkalmazás céljára fejlesztették ki (pl. térkő és szegélykövek, járólapok). Különösen alkalmas kikeményedett és nedvszívó felületekre. Csiszolt és polírozott aljzatokon – mintafelület készítése és kiértékelése alapján - alkalmazható		
Műszaki adatok:	Szín:	sárgás	
	Konzisztencia:	folyékony	
	Sűrűség:	1,0 g/cm ³	
	Feldolgozási hőmérséklet:	+5°C és +25°C között	
	Kiszerezés:	1 – 5 – 10 kg-os csomagolások	
	Anyagszükséglet:	kb.100 - 300 ml/m²	→ 1 lit = 3,3 – 10 m²
	Száradási idő:	20 perc (20° C és száraz aljzat mellett)	
	Terhelhető:	24 óra múlva	
Tárolás:	12 hónapig a lezárt eredeti csomagolásban. Fagy, erős napsugárzás és szennyeződések ellen védeni kell.		
Felhasználás:	A REMISIL-HE-t felhasználásra készen szállítjuk. Ecsettel vagy alkalmas nyomásos szóróberendezéssel egyenletesen kell felhordani a kezelendő felületre. Feldolgozás közben feltétlenül kerülni kell a tócsaképződést! A kezelendő alapot gondosan meg kell tisztítani a szennyeződéstől, portól, valamint mohától/algáktól és minden fajtaidegen festéktől. Erre az ASO-R005-t, nagy hatékonyságú, biológiailag gyorsan lebomló szerves sav alapú kőtisztító anyagunkat ajánljuk. Az aljzat a REMISIL-HE felhordása előtt már csak maximum matt-nedves lehet. A felületet a felhordást követő 3 órában az erős napsugárzás és az eső hatásától óvni kell. A száradási idő +20°C hőmérséklet mellett kb. 20 perc. Járható, terhelhető a felület kb. 24 óra elteltével.		
Fontos megjegyzések:	- Nagynyomású tisztítóberendezés alkalmazása előtt feltétlenül meg kell határozni a termék hatását egy nem feltűnő helyen. - A tócsaképződést, a többszöri ill. vastag felhordást el kell kerülni. - Felhordás előtt az aljzat alapos tisztítása szükséges. - Intenzív napsugárzástól védeni kell a feldolgozás közben és utána három óráig. - Előzetes próbafelület kezelése ajánlott! - Olyan célokra történő alkalmazás, amelyet ez a műszaki adatlap egyértelműen nem tartalmaz, csak a műszaki osztályunk írásbeli hozzájárulását követően lehetséges.		

Kérjük, hogy vegye figyelembe az érvényes EG biztonságtechnikai adatlapot!