

30. sz. műszaki kiegészítő információ

Vegyí ellenállás INDUFLOOR®-IB2360

Vizsgálati folyadékok	Koncentráció (%)	Osztályba sorolás		
		alacsony ellenállás (≤ 8 óra)	közepes ellenállás (≤ 72 óra)	magas ellenállás (≤ 14 nap)
Szerveetlen savak				■
Salétromsav	15			■
Kénsav	15			■
Sósav	30			■
Szerves savak				■
Hangyasav	2		■	
Citromsav	15			■
Tejsav	20		■	
Lúgok				■
Nátrium-Hidroxid	20			■
Ammónia	25			■
Oldószerek				■
Kerozin	vegyítetlen			■
Benzin	vegyítetlen			■
Dízelolaj	vegyítetlen			■
Ethanol	vegyítetlen		■	
Olajok				■
Motorolaj	vegyítetlen			■
Fékfolyadék	vegyítetlen			■
Fűtőolaj	vegyítetlen			■
Vizes oldat				■
Olvasztósó vizes oldata	35			■

Amennyiben a fenti táblázat nem tartalmazza az Ön projektében előírt vegyi terhelést, kérjük forduljon hozzánk. Az INDUFLOOR®-IB2360-at számos szerveetlen és szerves vegyiannyalggal szemben teszteltük, és megkeresésére további tájékoztatást adunk, illetve konkrét igény esetén elvégezzük a megfelelő vizsgálatokat.

A megadott értékeket labor körülmények között, 20 °C-on vizsgáltuk, magasabb hőmérséklet, helyi adottságok és környezeti feltételek eltérésekhez vezethetnek. Emellett kis mértékű felületi változások (pl. elszíneződés) vagy gyenge duzzadás nem zárható ki, mindazonáltal ez a szigetelő funkciót nem befolyásolja.

Kétséges esetben az objektumra vonatkozó megfelelőségi vizsgálatot javasolunk.

A vásárló jogait termékeink minőségével kapcsolatban az „Értékesítési és szállítási feltételek” dokumentumunk tartalmazza. Az ebben a dokumentumban leírt applikációkon túlhaladó követelmények esetén szolgálatukra áll a műszaki, tanácsadó szolgálatunk. Valamennyi átadott javaslat érvényességének feltétele a jogerős írásbeli igazolás kiadása. A termékleírás nem menti fel a felhasználót a tudatos tevékenységtől. Kétségek esetén próbálja ki a terméket próbafelületeken. Ennek a változatnak a kiadásával ennek a dokumentumnak az összes eddigi változata érvényét veszti.