

**MŰSZAKI ADATLAP****ASO®-Systemvlies-02****Cikkszám: 2 05021**

Tulajdonságok:	- PP-szövet magas szakítószilárdsággal - A talajban előforduló minden káros anyaggal szemben ellenálló - A szövet speciális kialakításának köszönhetően megfelelő tapadás a bevonatszigeteléshez - Elősegíti a szigetelés kiszáradását	
Alkalmazási területek:	Az ASO-Systemvlies-02 COMBIFLEX-C2/S, COMBIFLEX-C2/P és COMBIFLEX-EL bevonatszigetelések védelméhez javasolt. Megvédi a szigetelést a le- vagy megcsúszó védő és drénlemezek okozta károkkal szemben, valamint az időjárási hatásokkal szemben (pl.: erős napfény).	
Műszaki adatok:	Alapanyag:	100% polipropilén – hidrofób
	Szín:	natúr fehér
	Tömeg:	70 g/m ²
	Szakítóerő: DIN 53857	Hosszirányban kb. 147 N / 5 cm Keresztirányban kb. 105 N / 5 cm
	Szakadó nyúlás: DIN 53857	Hosszirányban kb. 144% Keresztirányban kb. 144%
	Kiszerezés:	1 m / 25 m (szélesség/hosszúság) 1 m / 100 m (szélesség/hosszúság)
Tárolás:	Száras, hűvös helyen, napfénytől és időjárási hatásoktól védve kb.24 hónapig.	
Feldolgozás:	Az ASO-Systemvlies-02-t vágjuk megfelelő méretre. A leszabott elemet a friss szigetelésre terítsük rá, majd glettvassal vagy ahhoz hasonló eszközzel simítsuk el gyűrődés és buborékmentesen. A szövetet terítsük szakaszosan. A védő-, illetve drénlemezek rögzítése az ASO-Systemvlies-02 rétegre a bevonatszigetelés teljes kiszáradása után lehetséges COMBIDIC-1K, COMBIDIC-2K-CLASSIC vagy COMBIDIC-2K-PREMIUM segítségével.	
Megjegyzések:	- A szakítószilárdság hosszú időtartamú tárolás esetén csökkenhet. - Az ASO-Systemvlies-02 nem ragasztható és nem dolgozható felül oldószertartalmú anyagokkal.	

Kérjük betartani az érvényes EU biztonsági adatlapban előírtakat